



BOTZ Schmelzpunkt Senker 9800 wird den BOTZ Steinzeug beige-mischt, um den Schmelzpunkt bis auf 1120°C herabzusenken. Auf 100g Steinzeugglasur 10g (bei einigen Farben 5g) Schmelzpunkt-senker geben, gut rühren, 2–3 mal auftragen und bei ca. 1150°C mit 30 min Haltezeit brennen.

Bei leichten Farbabweichungen erreichen Sie hohe Oberflächen-qualität. Einbrandverfahren möglich.

Faustregel: auf eine **200 ml-Dose Glasur 3 Teelöffel Schmelzpunkt-senker** (bei 9870, 9873, 9898 und 9899 nur 1,5 Teelöffel)

BOTZ Schmelzpunkt Senker 9800 is added to BOTZ Steinzeug to reduce the melting point to 1120°C. Ad 10g melting point reducer (for some colours 5g) to 100g of stoneware glaze, stir well, apply in 2–3 layers and fire at approx. 1150°C with a 30 min soak.

With slight colour deviations, you will achieve a high surface quality. Single firing is possible.

Rule of thumb: add **3 spoons of melting point reducer to one 200 ml container** of glaze (for 9870, 9873, 9898 and 9899 just 1.5 teaspoons)